

INFORMATION LACOBEL OG TRÅDGLAS

LACOBEL

Lacobel er floatglas eller clearvision, hvor den ene side er lakeret, så glasset bliver f.eks. sort, hvid eller rød. På grund af denne lakering kan glasset ikke hærdes.

I mange tilfælde er hærkning af glas ikke nødvendigt, men skal det bruges til f.eks. en stænkplade bag et komfur bør en hærkning overvejes, da glas som udsættes for varme kan revne. Andre faktorer som montering kan også spille ind. Hvis stænkpladen er monteret på en væg, som ikke er plan, kan den sidde i spænd og derved revne. I langt de fleste tilfælde sidder glasset dog uden problemer.

Et alternativ til Lacobel, er malet glas, som kan hærdes, og det kan fåes i alle RAL og NCS- farver.

Den samme problematik gælder ved trådglas: Georgien, Treclar og Spejltråd. Disse glastyper kan heller ikke hærdes pga. den indstøbte metaltråd. Så vælges en af disse til stænkplade, er der risiko for, at glasset kan revne ved varmepåvirkning.

Revner glasset efter montering - kan det **ikke** godkendes som reklamation.

VED GASKOMFUR KAN KUN ANVENDES HÆRDET GLAS TIL STÆNKPLADE

OPLIMNING AF LACOBEL

Før opsætning af Lacobel er det vigtigt, at væggen er tør og ikke sugende. evt. lakeret.

Der skal anvendes en monteringslim - f.eks. spejlsilikone. Ved valg af monteringslim, er det vigtig, at limen kan binde på lakken og at den er neutral så den ikke kan ses gennem lacobel'en.

Ved montering lægges en stribe af lim hele vejen rundt på pladen, så tæt på glaskanten som muligt. Uden der dog kommer lim ud på væg/glas, når pladen presset ind på væggen. Det er vigtigt, at limen kommer så tæt på kanten som muligt, så et evt. lysindfald fra siden af pladen ikke kan ses. Pladen understøttes til limen er hærdet op.